

PAREO

Huile de finition pour terrasses et parements en bois

Pareo est une huile non filmogène conçue pour les terrasses, parements, clôtures et autres projets extérieurs en bois. Pareo colore, scelle, imperméabilise et prévient la décoloration. Ne pèle et ne cloque pas et est facile à restaurer sans sablage ou décapage.



Nombre de couches	2 couches.
Temps de séchage	Résistance à l'eau : 6 heures Entre les couches : 12 à 24 heures, en fonction de la température et du taux d'humidité Circulation prudente : 18 à 24 heures Séchage complet : 7 jours
Couleurs disponibles	00 Incolore, 01 Cerisier, 03 Chêne moyen, 04 Charbon, 06 Renard, 08 Noyer américain, 11 Bois de choco, 13 Brun érable, 15 Chêne foncé, 17 Vieux pin, 19 Blanc, 20 Cappuccino, 21 Gris, 22 Naturel, 23 Teck, 25 Bois brûlé, 26 Sable, 36 Enfumé, 41 Gris cendré, 43 Bois flottant, 44 Noyer pâle et 45 Caillou
Formats disponibles	20 ml (échantillon), 946 ml, 3,78 L et 18,9 L
Lustre	Mat 5 à 7 %
Usages	Extérieur : Idéal pour les terrasses, parements, quais, clôtures, structures, meubles de jardin, portes, fenêtres, aires de jeux, boîtes à fleurs et autres projets extérieurs en bois.
Types de surfaces	Bois non traité Bois traité commercial sec (1 an) Bois restauré (teint ou huilé) Bois exotique
Avantages	Résiste au climat canadien Imperméabilise les surfaces en bois Rafraîchissement sans décapage Prévient la décoloration du bois
Durabilité	Surfaces verticales : 2 à 6 ans Surfaces horizontales : 1 à 3 ans
Pouvoir couvrant	Couverture moyenne Bois sablé : 500 à 800 pi ² /gallon Bois scié (brut) : 250 à 550 pi ² /gallon
Compatibilité	Peut être recouvert de : Pareo Zero. Toujours effectuer un essai au préalable pour s'assurer de la convenance et la compatibilité des produits. Peut être appliqué sur : Huiles et certaines teintures extérieures transparentes et semi-transparentes à base d'huile. Peut être recouvert avec : Huiles, vernis, finis hybrides et peintures.
Composition	Mélange d'huiles végétales, oxydes de fer, isoparaffine, siccatif sans plomb ni cobalt.
COV	437 g/L
Viscosité	22 sec. +/- 2 sec. avec Ford Cup #4 (Incolore)
Provenance	Canada
Nettoyage des outils	Nettoyeur d'outils et diluant Prato-Verde
Disposition des accessoires	Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. Essuyer les résidus liquides avant de recycler le contenant. Les restes de ce produit doivent être apportés à l'écocentre de votre municipalité.
Entretien	Pour un nettoyage régulier : PAREO CLEAN Pour raviver le lustre et augmenter la protection, aux 2 à 3 mois : PAREO MAINTENANCE Pour un nettoyage intensif (dégraissage, décrassage), au besoin seulement : PAREO PREP Pour un décapage complet : PAREO RESET
Entreposage et conservation	Conservé dans un contenant hermétique à une température entre 10 °C et 25 °C. Le produit se conserve 5 ans et plus dans ces conditions. En cas d'exposition au froid, laisser tempérer le produit 24 heures avant d'utiliser.
Garantie	Garantie : Prato-Verde garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Conseils de préparation

1. Le taux d'humidité du bois doit être inférieur à 15 %.
2. Ne pas appliquer directement au soleil ou à une température inférieure à 10 °C, ou par temps très humide.
3. Pour un bois non teint ou pour un entretien, nettoyer le bois avec le produit PAREO PREP. Pour décapager un bois teint ou huilé, nettoyer le bois avec le produit PAREO RESET.
4. Le bois doit être propre, complètement sec et sablé avec un papier abrasif de grain 60 ou 80; changer régulièrement le papier abrasif afin d'assurer une bonne imprégnation du produit.
5. Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur.
6. Faire un essai du produit sur une surface cachée et laisser sécher 24 heures entre les couches pour valider le résultat puisqu'il peut varier selon l'essence de bois utilisée.

Conseils d'application

1. Bien mélanger avec un bâton avant et pendant l'application.
2. Appliquer la première couche généreusement jusqu'à saturation du bois à l'aide d'un pinceau à teinture ou d'un TAMPON À TEINTURE.
3. Après 5 à 10 minutes, si nécessaire, essuyer la surface avec des CHIFFONS DE POLYCOTON propres pour enlever tout excès d'huile.
4. Nettoyer les outils et accessoires utilisés avec le NETTOYEUR D'OUTILS ET DILUANT et tremper les chiffons saturés d'huile dans l'eau avant de les jeter à la poubelle.
5. Laisser sécher 12 à 24 heures.
6. Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la première application, faire un léger sablage au papier abrasif de grain 120 avant la deuxième application.
7. Appliquer une seconde couche mince en répétant toutes les étapes précédentes.

Traitement ultérieur

Le plus grand avantage de l'huile dans le traitement des bois concerne la facilité d'entretien et de réparation. Le secret d'un bois huilé bien entretenu réside dans la prévention. Plus le délai d'action sera long, plus le traitement sera long. Dès que les produits d'entretien PAREO CLEAN et PAREO MAINTENANCE ne suffisent plus à garder vos bois huilés en bon état, c'est un signe qu'il est temps de considérer l'application d'une nouvelle couche d'huile.

État général bon (Bois un peu terne) :

1. Nettoyer le bois avec PAREO CLEAN;
2. Appliquer une couche de PAREO selon les instructions du produit;
3. Aucun sablage ni décapage requis.

État général bon (Taches ou petites zones localisées abîmées) :

1. Sabler la zone localisée abîmée avec un papier abrasif de grain 60 ou 80;
2. Réappliquer deux couches d'huile de finition PAREO sur la zone préalablement sablée selon les instructions du produit.

État général moyen (légère décoloration, plusieurs taches, moins d'étanchéité contre l'eau) :

1. Nettoyer le bois avec PAREO PREP;
2. Appliquer une à deux couches de PAREO selon les instructions du produit;
3. Aucun sablage ni décapage requis.

État général mauvais (grande décoloration, surface grisonnante, aucune étanchéité contre l'eau, beaucoup de taches ou de zones abîmées) :

1. Nettoyer le bois avec PAREO RESET;
2. Sabler le bois avec un papier abrasif de grain 60 ou 80;
3. Appliquer deux couches de PAREO selon les instructions du produit.

Conseils

Il est possible de mélanger les couleurs entre elles pour créer des couleurs uniques. Pour une application sur le bois scié, il est possible de diminuer l'intensité de la couleur en ajoutant le Pareo 00 - Incolore dans un ratio maximum de 1:1. Cette étape n'est pas recommandée pour les bois planés et sablés, car la dilution des pigments colorants diminuerait la résistance aux rayons UV. L'application des couleurs 00 - Incolore et 22 - Naturel sur des surfaces exposées au soleil nécessite un entretien plus fréquent. La couleur 00 - Incolore procure un fini ambré et fait ressortir le grain du bois. La couleur 22 - Naturel est légèrement blanchie. Elle permet de mieux conserver la blancheur des bois blancs (pin, érable, merisier, épinette, hêtre, tremble, etc.). Il est fortement conseillé d'effectuer un essai au préalable sur les bois à grain ouvert et sur les bois colorés. (chêne, noyer, acajou, orme, etc.)

AVERTISSEMENTS

Tenir hors de la portée des enfants. Tenir loin des flammes et des étincelles.

DANGER DE COMBUSTION: Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.