

Fiche technique

Pareo

Huile pour finition extérieure

Pareo est une huile non filmogène pour la coloration et la finition du bois en extérieur. Pareo rend le bois imperméable et empêche la décoloration due aux rayons UV.

Préparation

Le bois doit contenir 15% d'humidité ou moins avant de débiter. (Attendre 3 mois avant l'application sur du bois neuf, 1 ans sur du bois traité neuf brun ou vert). Le bois doit être complètement sec, propre et sablé. Nettoyer le bois avec le Nettoyeur et blanchisseur pour bois Prato-Verde. Sabler le bois avec un papier de grain 60 ou 80 afin d'enlever l'effet glacé causé par l'usinage et de permettre une bonne imprégnation de l'huile. Remplacer le papier sablé régulièrement pendant le sablage.

Bien brasser avec un bâton avant et pendant l'application. Effectuer un essai sur une petite surface afin de valider la couleur. Ne pas appliquer directement au soleil. Appliquer et laisser sécher à une température supérieure à 10°C. Si la température diminue à 10°C et moins pendant la période de séchage, augmenter le temps de séchage.

Pour une application sur le bois scié, il est possible de diluer Pareo avec une part égale ou moindre de Pareo Base Incolore afin de diminuer l'intensité de la couleur.

Les pigments colorants sont essentiels à la conservation du bois. L'application de Pareo "Base Incolore" et Pareo "Naturel" sur des surfaces exposées au soleil nécessite un entretien plus fréquent. La dilution du Pareo avec Pareo Base Incolore diminue la résistance aux rayons UV.

Application

Appliquer avec un pinceau à teinture ou un tampon à teinture en couches très minces, essuyer tout excédent d'huile à l'aide d'un chiffon de coton après 5 minutes.

Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la première application, faire un léger sablage au grain 120 avant la deuxième application.

L'utilisation d'un pistolet est fortement déconseillée pour l'application à la verticale. Pour les surfaces horizontales, essuyer l'excédent d'huile après l'application au pistolet.



- Prévient la décoloration du bois due aux rayons UV
- Imperméabilise les surfaces en bois
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Protège contre la moisissure
- Protège contre les insectes ravageurs
- Ne cloque pas et ne blanchit pas avec le temps
- Peut être réappliqué sans décapage

Types de projets

Recouvrements muraux, terrasses, portes et fenêtres, bardeau de toiture, meubles de jardin, clôtures, boiseries, boîtes à fleurs, aires de jeux pour enfants

Types de surfaces

Bois non traité, bois traité commercial sec (1 an), bois restauré (teint ou huilé)

Temps de séchage

Résistance à l'eau : 6 heures
Entre les couches : 12 à 18 heures
Circulation prudente : 18 à 24 heures
Séchage complet : 7 jours

Nombre de couches

2 couches

Pouvoir couvrant

Bois sablé : 550 - 800 pi ca / gallon
Bois scié (brut) : 350 à 500 pi ca / gallon

Outils d'application

Applicateur à teinture, tampon à teinture, fusil à peinture.

Entretien

Nettoyer avec de l'eau et une brosse chaque année. Quand le fini devient terne et légèrement décoloré (après 1 à 6 ans), nettoyer avec le Nettoyeur et Blanchisseur pour bois Prato-Verde et rappliquer une couche de Paréo pour raviver la couleur et rendre le bois imperméable.

Compatibilité

Compatible avec la majorité des teintures extérieures à base d'huile transparente ou semi-transparente, l'huile de coloration Uno, les produits d'imprégnation extérieurs. Incompatible avec les teintures extérieures hybrides et à base d'eau, vernis extérieurs, tous les produits filmogènes.

Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.

Entreposage

Conserver dans un contenant hermétique.

Composition

Huiles végétales, oxydes de fer, isoparaffine, siccatif sans plomb

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

DANGER DE COMBUSTION - Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Durabilité

Surfaces verticales : 2 à 6 ans
Surfaces horizontales : 1 à 3 ans

Dilution

Pareo Base Incolore

Nettoyage des outils

Diluant sans odeur Prato-Verde

Lustre

Mat satin (2 à 4%)

COV

437 g / L

Formats

- 20 ml (format échantillon)
- 946 ml
- 3.78 L
- 18.9 L

Couleurs

- 01 - Cerisier
- 03 - Chêne moyen
- 04 - charbon
- 06 - Renard
- 08 - Noyer américain
- 11 - Bois de choco
- 13 - Brun érable
- 15 - Chêne foncé
- 17 - Vieux pin
- 19 - Blanc
- 20 - Cappuccino
- 21 - Gris
- 22 - Naturel

*La couleur 22 - *Naturel* est utilisée pour conserver la blancheur des bois blanc (pin blanc, cèdre, épinette). Il est fortement recommandé d'effectuer un essai sur les bois à grains ouverts, sur les bois colorés (bois traité, pin rouge, cèdre rouge, bois exotiques) ou sur les bois restaurés (décapés, sablés) afin de valider l'effet obtenu.

Provenance

Italie

Garantie

Huiles pour bois Prato-Verde Inc. garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie.

Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

